

Grade bois franc solide : Toutes les variations de couleurs et les caractéristiques naturelles et non naturelles de l'essence sont admises ainsi que les stries de minéral. Petits noeuds sains plus petits que 3/16" admis. Longueur moyenne : 48" (entre 12" et 84")

Érable dur :



Chêne rouge :



Grade pin rouge solide : Toutes les variations de couleurs et les caractéristiques naturelles et non naturelles de l'essence sont admises. Longueur moyenne : 48" (entre 12" et 84")

- Grosseur des nœuds illimités si solide
- Gerces de surface
- Fentes sur le dessus ou le dessous qui n'atteignent pas la demie de l'épaisseur de la pièce, acceptées si solide
- Trous de vers scellés au bouche-pores "putty"
- Nœuds sur la rive arraché qui n'accroche pas



Grade bois franc ingénierie : Relativement uniforme au niveau de la teinte. Peut y avoir une légère variation de teinte mais la variation de teinte extrême n'est pas admise. Petits nœuds sains plus petits que 3/16" admis. Longueur moyenne: 42" (entre 12" et 84")

Érable dur :



Chêne rouge :

